



虹牌油漆

SP-99 無錫滑膜型防污漆

SP-99 Tin-Free Self Polishing Anti-Fouling Paints



國際專利字號

International Patent Number



U.S.A.:5545823



UK:GB2257154



Taiwan:075927



Japan:2747459



China:44900



Singapore:9690373-7



Hong Kong:1762

ISO 9001 國際驗證合格廠



- 1 由不含錫的滑膜型樹脂及無機原料構成之滑膜型長效能船底防污漆。
- 2 漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料。
- 3 防污期限與漆膜厚度成正比。
- 4 無錫型樹脂，不會影響海洋環境，完全符合國際環保要求。
- 5 漆膜堅韌。
- 6 乾燥極速，容易施工。

- 1 A Tin-Free Self-polishing long-life anti-fouling paint based on Hyper-special Compounds Tin-Free Self-Polishing Copolymer and Inorganic Materials.
- 2 Paint film can self-polish with the impact of waterflow to a constantly smooth surface.
- 3 The anti-fouling capacity is directly proportional to paint film thickness.
- 4 Tin-Free Type can prevent sea water pollution, Meets all known legislation requirements.
- 5 Tough and abrasion resistant.
- 6 Very fast drying, easy application.

專利產品




RAINBOW

RAINBOW

無錫滑膜型樹脂系統

Tin-Free self polishing copolymer system



- 無機原料
Inorganic Materials
- 無錫滑膜型樹脂
Tin-Free self polishing
Copolymer Resin

SP-99 由不含錫的滑膜型樹脂及無機原料構成，

其塗膜與海水接觸後會慢慢水解，均勻研磨，產生滑膜型長效能船底防污漆。

SP-99 is a Tin-Free self-Polishing, long-life Anti-Fouling Paint based on Hyper-special compounds, Tin-free Self-Polishing copolymer and Inorganic materials. The Paint film is dissolved at slow rate in sea water after immersion, the hydrolysis function produce excellent antifouling effect.

技術資料		Technical Data	
光澤	平光	Finish	Flat
重量	1.6公斤/公升以上	Weight	Above 1.6 kg/L
黏度 (25°C)	95±10KU	Viscosity (25°C)	95±10KU
乾燥時間 (25°C)		Drying Time (25°C)	
指觸	1小時	Set-to-touch	1hr
硬乾	5小時	Dry hard	5hrs
漆膜厚度		Optimum Film Thickness	
濕膜	150-300 微米	Wet	150 -300 microns
乾膜	75-150 微米	Dry	75 -150 microns
塗裝間隔 (25°C)		Overcoating Intervals (25°C)	
最少	6 小時	Min.	6 hrs
理論塗佈量	3.3-6.6平方公尺/公升	Theoretical Coverage	3.3-6.6m ² /L
固體容積	50%	solid by volume	50%
儲藏安定性		Storage Shelf Life	
正常情況下，至少 12 個月		Minimum 12 months under normal storage conditions.	
包裝		Packing style	
加侖 / 5加侖 / 20公升		GAL、5GAL、20L	



虹牌油漆

永記造漆工業股份有限公司

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

高雄市小港區沿海三路 26 號

26, Yen Hai 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan.

Tel : 886-7-8713181 Fax : 886-7-8715443

http : www.rainbowpaint.com.tw



虹牌油漆

大興行 Tai Hing Hong

虹牌油漆總代理

Sole Agent For Rainbow Paints

香港上環文咸東街50號, 寶恆商業中心1906室

Unit 1906, 19/FI., Bonham Trade Centre,

50 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong

Tel : 852-2850 8518

Fax : 852-2850 8515

http : www.taihinghong.com